

- พสมง่าย ฉาบสิ้น ได้พื้นที่มาก
- ผิวเนียนเรียบ ชัดตกรวดง่าย
- ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว



# Gyproc™ Jointing

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ยิปรอก



ยิปรอก จาก ไทยฮิซซั่ม

ผู้นำนวัตกรรมระบบผนังและฝ้าเพดาน



## Gyproc™ Jointing

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมสูตรพิเศษ ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมงานฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุดบนพื้นผิวระบงงานยิปซัมทุกประเภท เพื่อการตกแต่งผิวให้เรียบก่อนทาสีหรือติดวอลเปเปอร์ ใช้เฉพาะภายในอาคารและบริเวณที่ไม่สัมผัสกับน้ำหรือความชื้นเป็นประจำ



### • คุณสมบัติพิเศษ •

- **สูตรพิเศษ พสมง่าย** พสมได้ง่าย เนื้อปูนละเอียด เมื่อพสมกับน้ำสะอาด สามารถแตกตัวได้เร็ว สามารถใช้ได้ทั้งไม้พายกวนปูนในการพสมด้วยมือ หรือใช้เครื่องปั่นปูนช่วยในการพสม ในกรณีใช้งานจำนวนมาก
- **เนื้อปูนละเอียด ฉาบลื่น** ได้พื้นที่มาก ผิวหน้างานฉาบเรียบสม่ำเสมอ ขัดตกแต่งง่ายเพียงใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ลูบผิวหน้าเพียงเบาๆ ในกรณีที่ผิวงานฉาบไม่สม่ำเสมอ
- **ไม่แตกร้าว** ปราศจากการแตกร้าวภายหลัง พลัดจากแร็ยยิปซัมคุณภาพสูง การยึด-หดตัวน้อย จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแตกร้าวภายหลัง
- **ยึดเกาะดีเยี่ยม** ฉาบได้ง่าย โดยเฉพาะกับอุปกรณ์เสริมประกอบงานฉาบปูนยิปซัม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเสริมมุม แมททอลบิตซูเปอร์บิต รวมถึงแทปประสานรอยต่อแผ่นยิปซัมทุกชนิด

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Gyproc™ Jointing

ระยะเวลาใช้งานหลังพสมน้ำ	60 นาที
อัตราส่วนพสมโดยปริมาตร (ปูน : น้ำ)	2.5 – 3 : 1
ประมาณการใช้งาน / ถุง	60 – 70 ตร.ม.
บรรจุภัณฑ์	ถุงเส้นใยพลาสติกขนาด 25 กก. / ถุง
การกองเก็บ	เก็บภายในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่สัมผัสกับความชื้นหรือน้ำ
ระยะเวลาการใช้งานในกรณียังไม่เปิดถุงปูน	8 เดือน

\*โปรดศึกษาข้อแนะนำด้านสุขภาพ และความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์ก่อนใช้งาน

• วิธีการใช้งาน •



ผสมปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม กับน้ำสะอาด ตามอัตราส่วนที่แนะนำ ผสมให้เข้ากันด้วยไม้ผสมปูน หรือเครื่องปั่นปูน จนได้ปูนฉาบที่มีความข้นเหลวเหมาะสมต่อการใช้งานและสังเกตว่าปูนที่ผสมควรละเอียด และปราศจากการจับตัวเป็นเม็ด



ตัดปูนที่ผสมไว้ลงบนกระเบื้องยิปซัม และฉาบลงบนแนวรอยต่อแผ่นยิปซัมให้มีความกว้างกว้างประมาณ 10 ซม. ตลอดแนวความยาวของรอยต่อแผ่นยิปซัม



นำเทปประสานรอยต่อ (เทปกระดาษ เทปผ้า หรือไฟเบอร์เทป) ติดลงบนปูนที่ฉาบไว้ตลอดความยาว ใช้เกรียงรีดเทปประสานรอยต่อให้แนบสนิทกับปูนที่ฉาบรองพื้นไว้ ปาดปูนฉาบส่วนที่เกินออก สังเกตเทปประสานรอยต่อจะต้องติดกับปูนทุกส่วนหากมีรอยย่น หรือฟองอากาศให้ปาดซ้ำจนเรียบ



ฉาบทับหน้าเทปประสานรอยต่ออีกครั้งตลอดความยาวของแนวรอยต่อแผ่นยิปซัม ให้แน่ใจว่าเทปประสานรอยต่อแนบสนิทกับปูนฉาบและไม่มีบวมหรือมีฟองอากาศภายใต้เทปประสานรอยต่อ รีดเก็บปูนฉาบรอยต่อส่วนที่เกินออกทั้งหมด และทิ้งไว้ให้แห้ง



ฉาบเก็บรอบสุดท้ายโดยใช้เกรียงฉาบปูนยิปซัม โดยการฉาบในรอบนี้จะกว้างประมาณ 30 ซม. และที่ขอบเกรียงจะต้องฉาบให้เรียบและบางเพื่อลดความนูนของแนวฉาบ



ปล่อยให้แห้งให้แห้งสนิท ตรวจสอบแนวฉาบทั้งหมดอีกครั้ง หากไม่เรียบสม่ำเสมอให้ขัดส่วนที่นูนสูงออก โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ลูบขัดออก จนผิวปูนฉาบเรียบสนิท

\*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คู่มือติดตั้งระบบงานยิปซัม (The site book) ของ ยิปรอก



## บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

ผู้บุกเบิกการผลิตแผ่นยิปซัมรายแรกของประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญงานระบบยิปซัมครบวงจร ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซัม ปูนยิปซัม โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยิปซัม มานานมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือ เซนต์-โกเบน ยิปซัม ผู้นำอุตสาหกรรมและธุรกิจยิปซัม อันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีการผลิตมากกว่า 90 แห่ง และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

## โรงงาน

มาตรฐานคุณภาพสินค้า เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โรงงานผลิตแผ่นยิปซัมของบริษัทฯ เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ. ชลบุรี มีกำลังการผลิต 27 ล้านแผ่นต่อปี โรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีที่ จ. ชลบุรี และโรงงานผลิตปูนยิปซัมใน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ที่เราตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ส่วนผสมการผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะจากการค้นคว้าของกลุ่มบริษัท เซนต์-โกเบน ยิปซัม เท่านั้น เพื่อการใช้งานที่สะดวก คุ้มค่า และได้ผลงานสวยงาม

## ศูนย์บริการลูกค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสินค้า การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อความต้องการ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ และคลังสินค้า เรายังมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งระบบกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์บริการออนไลน์ **ยิปซอค โท. (02) 640-8700** เพื่อบริการให้คำปรึกษาและนำทุกคำถามในงานระบบยิปซัม จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

## ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมที่ได้มาตรฐานสากล จากนโยบายพัฒนา และยกระดับมาตรฐานงานยิปซัมของบริษัทในกลุ่ม เซนต์-โกเบน ยิปซัม ทั่วโลก ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มทักษะเทคนิคการติดตั้งงานระบบยิปซัมที่ถูกต้อง สวยงาม ได้มาตรฐานสูงและเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

## ศูนย์เทคนิค

มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการคำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการติดตั้งระบบผนัง และฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)  
อาคารมหานครยิปซัม 539/2 ถนนศรีอยุธยา  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร: +66(02) 640-8600

Thai Gypsum Products Pcl.  
Gypsum Metropolitan Tower  
539/2 Si Ayutthaya Road,  
Ratchathewi, Bangkok 10400  
Thailand  
Tel: +66(02) 640-8600

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
ศูนย์บริการลูกค้า / Customer Service Centre  
โทร / Tel: +66(02) 640-8700  
แฟกซ์ / Fax: +66(02) 640-8770  
E-mail : [csc.tgp@saint-gobain.com](mailto:csc.tgp@saint-gobain.com) [www.thaigypsum.com](http://www.thaigypsum.com)

